

8036171 | Fraise à rainurer HSS-E8 (cobalt 8%) -Revêtue HIGHCUT -DIN327D -Z3 -e8 -Hél.35° -Courte

Fraise à rainurer performante. L'HSS-E8 confère à l'outil un bon compromis souplesse/dureté. Usage polyvalent. Son revêtement HIGHCUT permet d'accroître les conditions de coupe. Fabriqué en France.



- Usage polyvalent
- Durée de vie supérieure
- Made in France
- Acier rapide 8% Cobalt
- Revêtement HIGHCUT

Machines



Applications



Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Acier rapide 8% Cobalt (HSS-E8) : Substrat HSS enrichi de 8% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➔ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1400 N/mm².
- + Revêtement HIGHCUT : épaisseur 2/4µm, dureté 3200HV, coef de frottement 0,2, tenue à chaud 400°C. ➔ Ténacité élevée. Faible coefficient de frottement. Haute résistance à l'usure. Uniquement pour les aciers.



Code	EAN	Ø	d2	L	I	Z	QTY	PCB
80361710200	3221910631918	2	6	48	4		1	1
80361710300	3221910631925	3	6	49	5		1	1
80361710400	3221910631932	4	6	51	7		1	1
80361710500	3221910631949	5	6	52	8		1	1
80361710600	3221910631956	6	10	60	10		1	1
80361710800	3221910631963	8	10	61	11		1	1
80361711000	3221910631970	10	10	63	13		1	1
80361711200	3221910631987	12	12	73	16		1	1
80361711400	3221910631994	14	12	73	16		1	1
80361711600	3221910632007	16	16	79	19		1	1
80361711800	3221910632014	18	16	79	19		1	1
80361712000	3221910632021	20	20	88	22		1	1
80361712200	3221910632038	22	20	88	22		1	1