

Aplicación: Agujero pasante en aceros hasta 1000N/mm², aceros inoxidables y fundiciones.



- Especial multiaplicación
- Made in Spain
- Acero rápido 5 % Cobalto

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor. ➡ Alta tenacidad para utilización en aceros en general.



Codigo	EAN	Tipo Rosca	Ø	Paso	Norma	Ø previo	L	I	I4(h)	I5	Cad	PCB
963342100120140		BSPG	1/2"	14	DIN 5156	19,00	125	25	4>5	12,00	1	1
963342100140190		BSPG	1/4"	19	DIN 5156	11,80	100	22	4>5	9,00	1	1
963342100180280		BSPG	1/8"	28	DIN 5156	8,80	90	18	4>5	5,50	1	1
963342100340140	3221912165398	BSPG	3/4"	14	DIN 5156	24,50	140	28	4>5	16,00	1	1
963342100380190	3221912267627	BSPG	3/8"	19	DIN 5156	15,25	100	25	4>5	9,00	1	1
963342100580140	3221912267634	BSPG	5/8"	14	DIN 5156	21,00	125	25	4>5	14,50	1	1
963342110000110	3221912267641	BSPG	1"	11	DIN 5156	30,75	160	36	2>3	20,00	1	1