

Aplicación: Aceros, aceros inoxidables austeníticos y aluminio



- **Uso polivalente**
- **Vida útil superior**
- **Acero rápido 8% Cobalto**
- **Recubrimiento TiAlN**

Aplicaciones



M1-
Aceros
inoxidables
Austeníticos

N-
Aleaciones
no ferrosas

Características



Propiedades y beneficios

- + Acero rápido 8% Cobalto : Sustrato HSS enriquecido con un 8% de cobalto. Mejor resistencia al calor. ➡ Para uso en aceros en general
- + Recubrimiento TiAlN: base TiAlN, espesor 2/4 µm, dureza 3000 HV, coeficiente de fricción 0,4, resistencia al calor 900 °C. ➡ Escudo térmico Aumenta la vida útil de la herramienta, la velocidad de corte y el avance. Reduce la fuerza axial.

Codigo	EAN	Ø	d2	L	I	Z	Cad	PCB
80371510600	3221910883348	6	6	57	13	4	1	1
80371510800	3221910883355	8	10	69	19	4	1	1
80371511000	3221910883362	10	10	72	22	4	1	1
80371511200	3221910883379	12	12	83	26	4	1	1
80371511600	3221910883386	16	16	92	32	4	1	1
80371512000	3221910883393	20	20	104	38	4	1	1